



Použití

Desky BZS plus+ se vyznačují hladkým povrchem a lze je použít pro pohledové i nepohledové aplikace.

V interiéru se v rámci suché výstavby používají na opláštění příček, podhledy a jako roznášecí vrstva v lehkých podlahových konstrukcích u novostaveb i rekonstrukcí. Široké uplatnění nacházejí v dřevostavbách, u půdních vestaveb a nástaveb.

V exteriéru je lze použít na konstrukce v třídě použití 2 (zakryté před přímým působením povětrnosti), například na podbití přesahů střech, záklopy přístřešků, altánů a garážových stání apod. Pokud budou desky použity v třídě použití 3 (s přímým působením povětrnosti), nelze vyloučit vznik výkvětů na povrchu desek.

Tabulka 02 | rozměrové tolerance desek BZS plus+

Rozměr		Tolerance
Délka		± 5,0 mm
Šířka		± 5,0 mm
Tloušťka	10 mm	± 0,7 mm
	12 mm	± 1,0 mm
	16 – 18 mm	± 1,2 mm
	≥ 20 mm	± 1,5 mm
Přesnost řezu v délce a šířce		± 5,0 mm
Tolerance rovnosti hran		1,5 mm/m
Tolerance čtverce		2,0 mm/m

Tabulka 03 | Geometrie, rozměry a tolerance hrany pero + drážka

	Tloušťka desky [mm]					Dovolená odchylka [mm]
	16	18	20	22	24	
n2	5,5	5,5	5,5	7	7	- 0,5 / 0
h2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	- 2 / 0
d3	5,25	6,25	7,25	8,25	8,5	± 0,5
n1	6	6	6	8	8	0 / + 0,5
h1	10	10	10	10	10	0 / + 2
d2	5	6	7	8	8	± 0,5